

Недоступен ни один перевод.

БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ . .

Метод определения сорбционной влажности

Cellular concrete. Method of hygroscopic moisture determination

ГОСТ 12852.6—77

Взамен ГОСТ 12852—67

в части разд. 14

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам

строительства от 9 ноября 1977 г. Л 171 срок введения установлен

с 01.07.78

Настоящий стандарт распространяется на ячеистый, бетон и устанавливает метод определения его сорбционной влажности при различной влажности окружающего воздуха.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения сорбционной влажности ячеистого бетона — по ГОСТ 12852.0—77.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытания применяют:

- весы лабораторные образцовые по ГОСТ 24104—88;
- шкаф сушильный лабораторный по техническим условиям;
- эксикаторы по ГОСТ 23932—90;
- стаканчики стеклянные (бюксы) по ГОСТ 23932—90;

- магний хлористый по ГОСТ 4209—77;
- магний азотнокислый по ТУ 6—09—4011—75;
- натрий азотнокислый по ГОСТ 4197—74;
- натрий хлористый по ГОСТ 4233—77;
- калий хлористый по ГОСТ 4234—77;
- натрий фосфорнокислый двухзамещенный по ГОСТ 4172—76;
- калий сернокислый по ГОСТ 4145—74;
- кальций хлористый;
- воду дистиллированную по ГОСТ 6709—72;
- замазку вакуумную по ОСТ 38.0194—75.

Переиздание. Сентябрь 1994 г.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Сорбционную влажность определяют испытанием трех образцов бетона произвольной формы, отколотых из середины изделия; подлежащего испытанию. Отпиливать и шлифовать образцы в виде ровных кубов не рекомендуется.

3.2. Массу образца берут равной 5 г при объемной массе бетона 500 кг/м^3 . При

3

массу образца увеличивают на 1 г на каждые 100 кг/м^3

3

увеличения объемной массы бетона. Каждый образец раскалывают на 3—4 кусочка и помещают в отдельный стеклянный стаканчик.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Стеклянные стаканчики высушивают до постоянной массы при температуре 105°C . Массу стаканчиков считают постоянной, если разница результатов двух последующих взвешиваний будет не более 0,001 г.

4.2. Образцы помещают в стаканчики и взвешивают с точностью до 0,001 г.

4.3. Взвешенные образцы в стаканчиках высушивают при температуре 105°C до постоянной массы. Высушивание образцов проводят следующим образом. Сначала образцы ставят в сушильный шкаф на 5 ч, затем на 3 ч, после чего сушат по 3 ч до постоянной массы. После каждой сушки образцы в стаканчиках ставят в эксикатор с безводным хлористым кальцием, охлаждают в течение 30 мин и взвешивают.

Высушивание до постоянной массы считают законченным, когда два последовательных взвешивания дают одинаковые результаты или масса образца начинает увеличиваться.

4.4 Для подсчета массы высушенных образцов берут наименьшие величины, полученные при взвешивании.

4.5. Высушенные образцы бетона в стаканчиках помещают в эксикаторы над насыщенными растворами различных солей, под-держивающими заданную относительную влажность воздуха. Об-разцы размещаются в эксикаторе на фарфоровой вставке или про-волочной луженой сетке так, чтобы дно стаканчика не соприкаса-лось с раствором.

4.6. Все образцы рекомендуется помещать в эксикаторы в один день. Не допускается ставить образцы в те эксикаторы, в которых более месяца находились другие образцы.

4.7. Эксикаторы с образцами размещают на полках лаборатор-ного термостата, в котором поддерживают температуру $(20\pm 2)^\circ\text{C}$.

4.8. Раствор в зависимости от заданной относительной влаж-ности воздуха принимают по таблице.

Относительная

влажность

Наименование раствора

воздуха, %

33,5

Насыщенный

раствор

магния

54,5

Насыщенный

раствор

магния

66,0

Насыщенный

раствор

натрия

75,5

Насыщенный

раствор натрия

хлористого

86.5

Насыщенный

раствор калия хлористого

95.0

Насыщенный

раствор

натрия фосфорнокислого двузамещенного

*

97,0

Насыщенный

раствор калия сернокислого

4.9. Стаканчики с образцами взвешивают в начале опыта дв"а раза, а затем три раза в месяц до достижения бетоном постоян-ной массы. Процесс сорбции считают законченным, когда два по-следующих взвешивания дадут одинаковые результаты или масса образца начнет уменьшаться.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Сорбциоиную влажность ячеистого бетона вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытания трех об-разцов.

5.2. Сорбционную влажность образца №_c вычисляют с точ-ностью до 0,1% по формуле

где t — масса стаканчика с образцом после установления стаби-лизации, г; t_2 — масса стаканчика с образцом после высушивания образ-ца до постоянной массы, г;

t

z

— масса сухого стаканчика, г.

5.3. Результаты испытаний оформляют построением графика за-висимости сорбционной влажности ячеистого бетона от относитель-ной влажности окружающего воздуха при температуре 20 °С. При построении графика по оси абсцисс откладывают относительную влажность воздуха, а по оси ординат — соответствующую сорбци-онную влажность ячеистого бетона.